



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.  
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822  
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

**Prima Traspirante Antimuffa**

**CODICE ARTICOLO  
082**

*Idropittura traspirante*

**INDICAZIONI GENERALI**

<b>Descrizione</b>	<i>Pittura lavabile traspirante ad azione antimuffa ed antialga, riempitiva di buona copertura ed elevata permeabilità al vapore. Particolarmente indicata per quelle superfici interne che necessitano di un elevato potere coprente associato ad una buona traspirabilità. L'idropittura Prima è di facile applicazione, non presenta sgradevoli odori, è facilmente colorabile con i coloranti concentrati ad acqua ed universali o a tintometro.</i>
<b>Campi d'impiego</b>	<i>Pitturazione di pareti interne, civili ed industriali, cartongesso, particolarmente indicata per ambienti soggetti a condensa come bagni e cucine, magazzini, capannoni industriali.</i>
<b>Confezioni</b>	<i>L 12 - L 4</i>
<b>Colori</b>	<i>Bianco.</i>
<b>MODO DI IMPIEGO</b>	
<b>Applicazione</b>	<i>I fondi devono essere puliti, asciutti, privi di parti friabili, vecchi strati di pittura non ben ancorati, macchie d'unto o grasso. Su supporti nuovi o sfarinanti applicare una imprimitura di fissativo Murisol o Fixol diluito con il 300% d'acqua. Prima dell'uso mescolare accuratamente il prodotto ed aggiungere acqua nelle percentuali sotto indicate. Procedere quindi all'applicazione in due passate distanziate di almeno 8 ore.</i>
<b>Tempo di lavorabilità</b>	<i>N.D.</i>
<b>Temperature di applicazione</b>	<i>Superiore ai 10° C, inferiore a 35° C ed umidità relativa dell'ambiente inferiore al 75%.</i>
<b>Diluenti - Diluzione</b>	<i>Acqua. 30% in volume.</i>
<b>Attrezzi consigliati</b>	<i>Pennello, rullo, apparecchiatura airless.</i>
<b>Pulizia attrezzi</b>	<i>Con acqua, subito dopo l'uso.</i>
<b>Film finale</b>	<i>Opaco, compatto, non sfarinante.</i>
<b>Essiccamento a 20°</b>	<i>Fuori polvere 1-2 ore circa, in profondità 8 - 12 ore.</i>
<b>Stoccaggio</b>	<i>Conservare in recipienti originali ben chiusi lontano da fonti di calore, T &gt; 5° C. Da utilizzare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.</i>
<b>Precauzioni</b>	<i>Indossare guanti di gomma. Per applicazione a spruzzo indossare occhiali protettivi e maschera antisolvente. Arieggiare gli ambienti.</i>



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.  
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822  
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

**Prima Traspirante Antimuffa**

*Idropittura traspirante*

**CODICE ARTICOLO  
082**

CARATTERISTICHE

Resa teorica	5 mq/lt (2 passate).
Classe di rischio	Nessuna.
Peso specifico	1,50 Kg/L
pH	8
Viscosità	Brookfield cps 18000 ±20% Vel. 20 gir. 6
COV	8 g/l.
PVC	85%
% Solidi in volume	46%
Certificazione	n.d.
Lavabilità	-
Brillantezza	-
Adesione	n.d.
Note	n.d.

DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D APPALTO E PREVENTIVI

*Idropittura traspirante (Tipo Prima Traspirante Antimuffa del Colorificio Marmoplast S.r.l.)*

**Caratteristiche generali**

*Pittura lavabile traspirante ad azione antimuffa ed anti-alga, riempitiva di buona copertura ed elevata permeabilità al vapore. Particolarmente indicata per quelle superfici interne che necessitano di un elevato potere coprente associato ad una buona traspirabilità. L'idropittura Prima è di facile applicazione, non presenta sgradevoli odori, è facilmente colorabile con i coloranti concentrati ad acqua ed universali o a tintometro.*

**Contenuto solidi in volume**

46%

**Peso specifico**

1,50 Kg/L

**Aspetto della pellicola**

*Opaco, compatto, non sfarinante.*

**Essiccamento a 20°C**

*Fuori polvere 1-2 ore circa, in profondità 8 - 12 ore.*