



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.  
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822  
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

**Super Tempera**

**CODICE ARTICOLO  
084**

*Idropittura per interni a tempera*

**INDICAZIONI GENERALI**

<b>Descrizione</b>	<i>Idropittura a base di resina sintetica e vinilversatata in emulsione acquosa, cariche e pigmenti minerali, additivata con antimuffa che garantiscono una buona conservazione nel tempo. Di natura tixotropica la Super Tempera presenta un film bianco, opaco, compatto, non sfarinante e dotato di un elevato grado di traspiranza. La Super Tempera è un prodotto atossico, profumato di facile impiego. Può essere colorato con coloranti concentrati o con sistemi tintometrici. La buona raffinazione rende la pittura particolarmente indicata anche per l'applicazione con apparecchiature airless oltre che a rullo o pennello.</i>
<b>Campi d'impiego</b>	<i>Pitturazione di intonaci civili ed industriali all'interno, soffitti, bagni, cucine, magazzini.</i>
<b>Confezioni</b>	<i>L 14 - L 5 - L 2,5</i>
<b>Colori</b>	<i>Bianco.</i>
<b>MODO DI IMPIEGO</b>	
<b>Applicazione</b>	<i>I supporti devono essere puliti, asciutti, privi di parti friabili. Stuccare le superfici dove è necessario con Mastuc o Tuttostucco. Evitare l'applicazione su pitture lavabili o a calce. In caso di intonaci con macchie d'umidità, fumo o nicotina, applicare dopo il lavaggio con acqua e detergente, una o due mani di primer NO SMOKE tal quale. Su intonaci nuovi o sfarinanti eseguire l'imprimatura con fissativo Murisol o Fixol. Prima dell'uso mescolare ben il prodotto e diluire gradatamente con acqua nelle percentuali sotto indicate. Procedere quindi all'applicazione in due passate distanziate di almeno 8 ore.</i>
<b>Tempo di lavorabilità</b>	<i>N.D.</i>
<b>Temperature di applicazione</b>	<i>Superiore ai 10° C, inferiore a 35° C ed umidità relativa dell'ambiente inferiore al 75%.</i>
<b>Diluenti - Diluzione</b>	<i>Acqua. 1° mano al 40% in volume, 2° mano al 30% in volume.</i>
<b>Attrezzi consigliati</b>	<i>Pennello, rullo, apparecchiatura airless.</i>
<b>Pulizia attrezzi</b>	<i>Con acqua, subito dopo l'uso.</i>
<b>Film finale</b>	<i>Opaco.</i>
<b>Essiccamento a 20°</b>	<i>Fuori polvere 1 - 2 ore circa; in profondità 8 - 12 ore.</i>
<b>Stoccaggio</b>	<i>Conservare in recipienti originali ben chiusi lontano da fonti di calore, T &gt; 5° C. Da utilizzare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.</i>
<b>Precauzioni</b>	<i>Indossare guanti di gomma. Per applicazione a spruzzo indossare occhiali protettivi e maschera antisolvente. Arieggiare gli ambienti.</i>



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.  
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822  
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

**Super Tempera**

**CODICE ARTICOLO  
084**

*Idropittura per interni a tempera*

**CARATTERISTICHE**

Resa teorica	4 mq/lt (2 passate).
Classe di rischio	Nessuna.
Peso specifico	1,50 Kg/L
pH	9
Viscosità	Brookfield cps 20000 ±20% Vel. 20 gir. 6
COV	8 g/l.
PVC	95%
% Solidi in volume	62%
Certificazione	n.d.
Lavabilità	-
Brillantezza	-
Adesione	n.d.
Note	n.d.

**DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI**

***Idropittura per interni a tempera (Tipo Super Tempera del Colorificio Marmoplast S.r.l.)***

**Caratteristiche generali**

*Idropittura a base di resina sintetica e vinilversatata in emulsione acquosa, cariche e pigmenti minerali, additivata con antimuffa che garantiscono una buona conservazione nel tempo. Di natura tixotropica la Super Tempera presenta un film bianco, opaco, compatto, non sfarinante e dotato di un elevato grado di traspiranza. La Super Tempera è un prodotto atossico, profumato di facile impiego.*

**Contenuto solidi in volume**

62%

**Peso specifico**

1,50 Kg/L

**Aspetto della pellicola**

Opaco.

**Essiccamento a 20°C**

*Fuori polvere 1-2 ore circa, in profondità 8 - 12 ore.*