



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

Idro Titania

**CODICE ARTICOLO
185**

Pittura antifumo, antimacchia

INDICAZIONI GENERALI

Descrizione	<i>Pittura bianca supercoprente formulata con ingredienti di alta qualità perfettamente bilanciati, ideale per coprire macchie di fumo sulle pareti. Di eccellente resistenza e agevole applicazione (anche su vecchie idropitture). Idro Titania isola i muri e non lascia riaffiorare macchie di nicotina, fumo e caligine da combustione di legna, nonché macchie di vino, caffè. Le pareti verniciate con Idro Titania non vanno ulteriore pitturate con le normali idropitture, in quanto il prodotto è dotato di grande resistenza al lavaggio ed è facilmente colorabile.</i>
Campi d'impiego	<i>Finitura e protezione di intonaci (già verniciati) sporchi di macchie e fumo.</i>
Confezioni	<i>L 4 - L 0,75</i>
Colori	<i>Bianco</i>
MODO DI IMPIEGO	
Applicazione	<i>Operazione preliminare: i fondi devono essere asciutti, privi di parti friabili, vecchi strati di pittura non ben ancorati. Applicare una passata di fissativo NO SMOKE pronto all'uso. Mescolare bene il prodotto prima dell'uso. Applicare una mano diluita al 20% - 30% con acqua. Dopo 24 ore circa, applicare altre due passate diluite con il 10% d'acqua.</i>
Tempo di lavorabilità	<i>N.D.</i>
Temperature di applicazione	<i>Superiore ai 10° C, inferiore a 35° C ed umidità relativa dell'ambiente inferiore al 75%.</i>
Diluenti - Diluzione	<i>20% circa in volume (1 mano), 10% circa in volume (2 - 3 mano) con acqua.</i>
Attrezzi consigliati	<i>Pennello, rullo a pelo.</i>
Pulizia attrezzi	<i>Con acqua, subito dopo l'uso.</i>
Film finale	<i>Opaco.</i>
Essiccamento a 20°	<i>Fuori tatto: 1 ora circa; in profondità 10 - 12 ore.</i>
Stoccaggio	<i>Conservare in recipienti originali ben chiusi lontano da fonti di calore, T > 5° C. Da utilizzare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.</i>
Precauzioni	<i>Indossare guanti di gomma. Per applicazione a spruzzo indossare occhiali protettivi e maschera antisolvente. Arieggiare gli ambienti.</i>

Questo bollettino è puramente informativo e non comporta alcuna responsabilità per la Marmoplast, anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo.



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

Idro Titania

**CODICE ARTICOLO
185**

Pittura antifumo, antimacchia

CARATTERISTICHE

Resa teorica	4 - 5 mq/lit (3 passate).
Classe di rischio	Nessuna.
Peso specifico	1,43 Kg/L
pH	9
Viscosità	Brookfield cps 3000 ± 20% Vel. 20 gir.5
COV	60 g/l
PVC	64%
% Solidi in volume	45%
Certificazione	n.d.
Lavabilità	n.d.
Brillantezza	-
Adesione	n.d.
Note	n.d.

DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI

Pittura antifumo, antimacchia (Tipo Idro Titania del Colorificio Marmoplast S.r.l.)

Caratteristiche generali

Finitura e protezione di intonaci (già verniciati) sporchi di macchie e fumo.

Contenuto solidi in volume

45%

Peso specifico

1,43 Kg/L

Aspetto della pellicola

Opaco.

Essiccamento a 20°C

Fuori tatto: 1 ora circa; in profondità 10 - 12 ore.