



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.  
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822  
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

**Epoxite SR100**

**CODICE ARTICOLO  
1000-A/B/C**

*Stucco epossidico tricomponente a base acquosa*

**INDICAZIONI GENERALI**

<b>Descrizione</b>	<i>Epoxite SR100 è uno stucco epossidico tricomponente a base acquosa, specificamente progettato per essere applicato per la sigillatura di crepe e fughe di pavimenti industriali in cemento. La sua tixotropia permette l'utilizzo anche su pareti verticali. Prodotto ad alta durabilità: non fessura, non ritira e non sfarina. Non è infiammabile e non possiede odore sgradevole. Resistente ai lavaggi industriali anche ad alte temperature (fino a 100°C).</i>
<b>Campi d'impiego</b>	<i>Sigillatura e ripristino di pavimenti o pareti in cemento.</i>
<b>Confezioni</b>	<i>Kg 3</i>
<b>Colori</b>	<i>Grigio Chiaro</i>

**MODO DI IMPIEGO**

<b>Applicazione</b>	<i>Versare la parte A nella parte B e miscelare accuratamente con trapano a frusta elicoidale a basso numero di giri, fino ad ottenere una pasta omogenea. Aggiungere gradatamente la parte C (polvere) e mescolare nuovamente. Il prodotto così ottenuto è pronto per l'applicazione.</i>
<b>Tempo di lavorabilità</b>	<i>50 minuti</i>
<b>Temperature di applicazione</b>	<i>Superiore ai 10° C, inferiore a 35° C ed umidità relativa inferiore al 75%.</i>
<b>Diluenti - Diluzione</b>	<i>Nessuno. Pronto all'uso.</i>
<b>Attrezzi consigliati</b>	<i>Spatola - Frattazzo</i>
<b>Pulizia attrezzi</b>	<i>Con acqua, subito dopo l'uso.</i>
<b>Film finale</b>	<i>Opaco.</i>
<b>Essiccamento a 20°</b>	<i>4 ore fuori polvere, 24 ore in profondità.</i>
<b>Stoccaggio</b>	<i>Conservare in recipienti originali ben chiusi lontano da fonti di calore, T &gt; 5° C. Da utilizzare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.</i>
<b>Precauzioni</b>	<i>Indossare guanti di gomma.</i>



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.  
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822  
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

**Epoxite SR100**

**CODICE ARTICOLO  
1000-A/B/C**

*Stucco epossidico tricomponente a base acquosa*

**CARATTERISTICHE**

Resa teorica	<i>Non determinata perché in funzione dalla larghezza e profondità della fuga.</i>
Classe di rischio	<i>Nessuna.</i>
Peso specifico	<i>1 Kg/L (EN ISO 2811-1)</i>
pH	<i>8</i>
Viscosità	<i>n.d.</i>
COV	<i>n.d.</i>
PVC	<i>n.d.</i>
% Solidi in volume	<i>n.d.</i>
Certificazione	<i>n.d.</i>
Lavabilità	<i>n.d.</i>
Brillantezza	<i>n.d.</i>
Adesione	<i>n.d.</i>
Note	<i>n.d.</i>

**DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI**

***Stucco epossidico tricomponente per sigillatura di pavimenti  
(Tipo Epoxite SR100 del Colorificio Marmoplast S.r.l.)***

**Caratteristiche generali** *Sigillatura e ripristino di pavimenti o pareti in cemento.*

**Contenuto solidi in volume** *n.d.*

**Peso specifico** *1 Kg/L (EN ISO 2811-1)*

**Aspetto della pellicola** *Opaco*

**Essiccamento a 20°C** *4 ore fuori polvere, 24 ore in profondità.*