



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

Superstucco Esterni

**CODICE ARTICOLO
090**

Stucco in polvere antiumido per esterni

INDICAZIONI GENERALI

Descrizione	<i>Stucco fine in polvere per esterni, resistente all'umido. Questo prodotto innovativo è basato su una particolare miscela di minerali duri di particolare granulometria, cemento, additivi, fluidificanti e una dispersione polimerica finissima che lo rende autoadesivo e moderatamente elastico. Aderisce molto bene su tutti i supporti minerali.</i>
Campi d impiego	<i>Stuccatura e rasatura di intonaci esterni deteriorati, manufatti in cemento e calcestruzzo a vista. Livellamento di vecchi rivestimenti plastici del tipo graffiato e bucciato, evitandone la rimozione. Convenientemente utilizzato all'interno per eliminare le irregolarità di intonaci degradati dall'umidità.</i>
Confezioni	<i>Kg. 15 - Kg. 5 - Kg. 1</i>
Colori	<i>Bianco - Grigio chiaro.</i>
MODO DI IMPIEGO	
Applicazione	<i>Operazione preliminare: rimuovere la polvere e le parti friabili; se necessario si consiglia di bagnare il fondo (intonaco o calcestruzzo) con acqua. In un recipiente pulito, versare acqua ed aggiungere Superstucco Esterni fino ad ottenere la consistenza voluta. Stendere il prodotto con spatola o frattone d'acciaio, fino ad uno spessore massimo di 5 - 6 mm. Se necessario, carteggiare per eliminare eventuali cordonature o asperità di superficie. L'eventuale verniciatura si esegue non prima di 3 giorni di stagionatura delle pareti rasate.</i>
Tempo di lavorabilità	<i>2 - 3 ore circa.</i>
Temperature di applicazione	<i>Superiore ai 10° C, inferiore a 35° C ed umidità relativa dell'ambiente inferiore al 75%.</i>
Diluenti - Diluzione	<i>Acqua.</i>
Attrezzi consigliati	<i>Spatola o frattone in acciaio.</i>
Pulizia attrezzi	<i>Con acqua, subito dopo l'uso.</i>
Film finale	<i>Compatto.</i>
Essiccamento a 20°	<i>A seconda dello spessore (al tatto: 4 - 8 ore circa; in profondità: 12- 24 ore, spessore 5 mm).</i>
Stoccaggio	<i>Conservare in recipienti originali ben chiusi lontano da fonti di calore, T > 5° C. Da utilizzare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.</i>
Precauzioni	<i>Indossare guanti di gomma. Per applicazione a spruzzo indossare occhiali protettivi e maschera antisolvente. Arieggiare gli ambienti.</i>

Questo bollettino è puramente informativo e non comporta alcuna responsabilità per la Marmoplast, anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo.



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

Superstucco Esterni

CODICE ARTICOLO
090

Stucco in polvere antiumido per esterni

CARATTERISTICHE

Resa teorica	<i>Varia secondo lo spessore: 1 mq/kg per 1 mm circa.</i>
Classe di rischio	<i>Nessuna.</i>
Peso specifico	-
pH	-
Viscosità	-
COV	-
PVC	-
% Solidi in volume	-
Certificazione	<i>n.d.</i>
Lavabilità	-
Brillantezza	-
Adesione	<i>n.d.</i>
Note	<i>n.d.</i>

DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D APPALTO E PREVENTIVI

Stucco in polvere (Tipo Superstucco Esterni dell Colorificio Marmoplast S.r.l.)

Caratteristiche generali

Stucco fine in polvere per esterni, resistente all'umido. Questo prodotto innovativo è basato su una particolare miscela di minerali duri di particolare granulometria, cemento, additivi, fluidificanti e una dispersione polimerica finissima che lo rende autoadesivo e moderatamente elastico. Aderisce molto bene su tutti i supporti minerali.

Contenuto solidi in volume

-

Peso specifico

-

Aspetto della pellicola

Compatto.

Essiccamento a 20°C

A seconda dello spessore (al tatto: 4 - 8 ore circa; in profondità: 12- 24 ore, spessore 5 mm).