



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.  
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822  
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

**Novil Lavabile**

**CODICE ARTICOLO**  
**079**

*Idropittura lavabile per interni*

**INDICAZIONI GENERALI**

<b>Descrizione</b>	<i>Idropittura traspirante, lavabile, idrorepellente per interni; a base di polimeri sintetici, biossido di titanio, cariche di minerali e uno speciale additivo fungo-battericida che garantisce una buona conservazione nel tempo del prodotto, salvaguardando l'igiene ambientale. E' una pittura di facile uso, buona coprenza ed è consigliata per il fai-da-te.</i>
<b>Campi d'impiego</b>	<i>Protezione e finitura di murature interne.</i>
<b>Confezioni</b>	<i>L 14 - L 4 - L 2,5</i>
<b>Colori</b>	<i>Bianco - Tinte chiare. Colorabile con coloranti concentrati ad acqua, universali e a tintometro.</i>
<b>MODO DI IMPIEGO</b>	
<b>Applicazione</b>	<i>Operazioni preliminari: i fondi devono essere puliti, asciutti, privi di parti friabili, efflorescenze, vecchi strati di pittura non ben ancorati, macchie d'unto o grasso. Per intonaci nuovi, molto sfarinanti o rasati a stucco, applicare una mano di fissativo Murisol o Fixol diluito secondo le istruzioni. Mescolare accuratamente il prodotto prima dell'uso. Diluire con acqua nelle percentuali consigliate. Procedere quindi all'applicazione in due passate distanziate di almeno 8 ore e comunque sempre secondo il grado d'umidità dell'ambiente.</i>
<b>Tempo di lavorabilità</b>	<i>N.D.</i>
<b>Temperature di applicazione</b>	<i>Superiore ai 10° C, inferiore a 35° C ed umidità relativa dell'ambiente inferiore al 75%.</i>
<b>Diluenti - Diluzione</b>	<i>Acqua. Prima mano 40% circa, seconda mano 30%.</i>
<b>Attrezzi consigliati</b>	<i>Rullo o pennello, apparecchiatura airless.</i>
<b>Pulizia attrezzi</b>	<i>Con acqua, subito dopo l'uso.</i>
<b>Film finale</b>	<i>Opaco, non sfarinante.</i>
<b>Essiccamento a 20°</b>	<i>Fuori polvere 2 ore circa, in profondità 8 - 12 ore.</i>
<b>Stoccaggio</b>	<i>Conservare in recipienti originali ben chiusi lontano da fonti di calore, T &gt; 5° C. Da utilizzare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.</i>
<b>Precauzioni</b>	<i>Indossare guanti di gomma. Per applicazione a spruzzo indossare occhiali protettivi e maschera antisolvente. Arieggiare gli ambienti.</i>



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.  
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822  
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

**Novil Lavabile**

**CODICE ARTICOLO  
079**

*Idropittura lavabile per interni*

**CARATTERISTICHE**

Resa teorica	<i>Circa 5 mq/lt (2 passate).</i>
Classe di rischio	<i>Nessuna.</i>
Peso specifico	<i>1,54 Kg/L</i>
pH	<i>9</i>
Viscosità	<i>Brookfield cps 20000 ±20% Vel. 20 gir. 6</i>
COV	<i>20 g/l</i>
PVC	<i>80%</i>
% Solidi in volume	<i>44%</i>
Certificazione	<i>n.d.</i>
Lavabilità	<i>n.d.</i>
Brillantezza	<i>-</i>
Adesione	<i>n.d.</i>
Note	<i>n.d.</i>

**DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D APPALTO E PREVENTIVI**

***Idropittura lavabile per interni (Tipo Novil Lavabile del Colorificio Marmoplast S.r.l.)***

**Caratteristiche generali**

*Idropittura traspirante, lavabile, idrorepellente per interni; a base di polimeri sintetici, biossido di titanio, cariche di minerali e uno speciale additivo fungo-battericida che garantisce una buona conservazione nel tempo del prodotto, salvaguardando l'igiene ambientale. E' una pittura di facile uso, buona coprenza ed è consigliata per il fai-da-te.*

**Contenuto solidi in volume**

*44%*

**Peso specifico**

*1,54 Kg/L*

**Aspetto della pellicola**

*Opaco*

**Essiccamento a 20°C**

*Fuori polvere 2 ore circa, in profondità 8 - 12 ore.*