



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.  
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822  
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

Woodprot SI

**CODICE ARTICOLO**  
**296**

*Impregnante per legno a base di resina alchidica*

**INDICAZIONI GENERALI**

<b>Descrizione</b>	<i>Impregnante a base di resina alchidica ad effetto mordenzante per la protezione e decorazione del legno. 1. Protegge e abbellisce le venature del legno; 2. Elevata resistenza alle intemperie ed ai raggi U.V.; 3. Regolatore di umidità; 4. Non filmogeno.</i>
<b>Campi d'impiego</b>	<i>Impregnante per legno all'interno ed esterno. Utilizzabile anche come finitura applicando 3 mani.</i>
<b>Confezioni</b>	<i>L 2,5 - L 0,75</i>
<b>Colori</b>	<i>Trasparente e colorato.</i>
<b>MODO DI IMPIEGO</b>	
<b>Applicazione</b>	<i><u>Legno nuovo:</u> 1. Sgrassare, carteggiare; 2. Una mano di Woodprot SI; 3. Applicare 2 mani a finire di Woodprot SF. <u>Legno verniciato:</u> 1. Sgrassare, carteggiare rimuovendo i vecchi strati di vernice; 2. Una mano di Woodprot SI; 3. Applicare 2 mani a finire di Woodprot SF oppure applicare 1 o 2 mani di Flatting Extra.</i>
<b>Tempo di lavorabilità</b>	<i>N.D.</i>
<b>Temperature di applicazione</b>	<i>Superiore ai 10° C, inferiore a 35° C ed umidità relativa dell'ambiente inferiore al 75%.</i>
<b>Diluenti - Diluzione</b>	<i>Pronto all'uso.</i>
<b>Attrezzi consigliati</b>	<i>Pennello, rullo.</i>
<b>Pulizia attrezzi</b>	<i>Con diluente subito dopo l'uso.</i>
<b>Film finale</b>	<i>Satinato.</i>
<b>Essiccamento a 20°</b>	<i>Fuori polvere dopo 2 ore; Sovraverniciabile: dopo 24 ore.</i>
<b>Stoccaggio</b>	<i>Conservare in recipienti originali ben chiusi lontano da fonti di calore, T &gt; 5° C. Da utilizzare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.</i>
<b>Precauzioni</b>	<i>Indossare guanti di gomma. Per applicazione a spruzzo indossare occhiali protettivi e maschera antisolvente. Arieggiare gli ambienti.</i>

Questo bollettino è puramente informativo e non comporta alcuna responsabilità per la Marmoplast, anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo.



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.  
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822  
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

*Scheda Tecnica*

**Woodprot SI**

**CODICE ARTICOLO  
296**

*Impregnante per legno a base di resina alchidica*

**CARATTERISTICHE**

Resa teorica	12 mq/lt circa (1 mano).
Classe di rischio	Infiammabile - Evitare il contatto con gli occhi.
Peso specifico	0,845 Kg/L
pH	-
Viscosità	-
COV	699 g/l.
PVC	-
% Solidi in volume	33%
Certificazione	n.d.
Lavabilità	-
Brillantezza	-
Adesione	n.d.
Note	n.d.

**DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI**

*Impregnante per legno a base di resina alchidica (Tipo Woodprot SI del Colorificio Marmoplast S.r.l.)*

**Caratteristiche generali**

*Impregnante per legno all'interno ed esterno. Utilizzabile anche come finitura applicando 3 mani.*

**Contenuto solidi in volume**

33%

**Peso specifico**

0,845 Kg/L

**Aspetto della pellicola**

*Satinato.*

**Essiccamento a 20°C**

*Fuori polvere dopo 2 ore; Sovraverniciabile: dopo 24 ore.*