



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica **Syncross Spugnato**

CODICE ARTICOLO
124

Rivestimento decorativo perlescente, gold e silver

INDICAZIONI GENERALI

| | |
|------------------------------------|---|
| Descrizione | <i>Rivestimento decorativo acrilico trasparente perlescente (o dorato o argentato) di grande effetto estetico, lavabile. Usato come finitura lucida a spugna di mare su superfici verniciate con l'idrosmalto Keltan Opaco.</i> |
| Campi d'impiego | <i>Decorazione di superfici murali interne: appartamenti, uffici, alberghi, bar, locali pubblici, pareti in legno e cartongesso. Di facile applicazione consente di ottenere una svariata gamma di tinte dai toni pastello alle nuance più decise variando il colore di fondo.</i> |
| Confezioni | <i>L 1</i> |
| Colori | <i>Trasparente perlescente - gold - silver.</i> |
| MODO DI IMPIEGO | |
| Applicazione | <i>Gli intonaci o i vari supporti devono essere preventivamente trattati, perfettamente rasati. Applicare 2 mani di Keltan Opaco del colore desiderato con rullo raso o airless. Ad avvenuto asciugamento, applicare il Syncross Spugnato tal quale, tamponando in un'unica mano con spugna di mare naturale o tampone procedendo dall'alto verso il basso in modo uniforme e regolare evitando colature. Si consiglia di terminare la parete iniziata onde evitare difetti di ripresa.</i> |
| Tempo di lavorabilità | <i>N.D.</i> |
| Temperature di applicazione | <i>Superiore ai 10° C, inferiore a 35° C ed umidità relativa dell'ambiente inferiore al 75%.</i> |
| Diluenti - Diluzione | <i>Acqua. Pronto all'uso.</i> |
| Attrezzi consigliati | <i>Spugna di mare naturale, tampone.</i> |
| Pulizia attrezzi | <i>Con acqua e detersivi liquidi subito dopo l'uso.</i> |
| Film finale | <i>Trasparente lucido perlescente o ad effetto dorato (tipo Gold) o ad effetto argentato (tipo Silver).</i> |
| Essiccamento a 20° | <i>Fuori polvere 1 ora circa, in profondità 16 ore.</i> |
| Stoccaggio | <i>Conservare in recipienti originali ben chiusi lontano da fonti di calore, T > 5° C. Da utilizzare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.</i> |
| Precauzioni | <i>Indossare guanti di gomma. Per applicazione a spruzzo indossare occhiali protettivi e maschera antisolvente. Arieggiare gli ambienti.</i> |



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica **Syncross Spugnato**

CODICE ARTICOLO
124

Rivestimento decorativo perlescente, gold e silver

CARATTERISTICHE

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Resa teorica | 20 mq/lt (1 passata). |
| Classe di rischio | Nessuna. |
| Peso specifico | 1,00 Kg/L |
| pH | 9 |
| Viscosità | - |
| COV | 20 g/l. |
| PVC | - |
| % Solidi in volume | - |
| Certificazione | n.d. |
| Lavabilità | - |
| Brillantezza | - |
| Adesione | n.d. |
| Note | n.d. |

DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI

Rivestimento decorativo spugnato (Tipo Syncross Spugnato del Colorificio Marmoplast S.r.l.)

Caratteristiche generali

Rivestimento decorativo acrilico trasparente perlescente (o dorato o argentato) di grande effetto estetico, lavabile. Usato come finitura lucida a spugna di mare su superfici verniciate con l'idrosmalto Keltan Opaco.

Contenuto solidi in volume

-

Peso specifico

1,00 Kg/L

Aspetto della pellicola

Trasparente lucido perlescente o ad effetto dorato (tipo Gold) o ad effetto argentato (tipo Silver)

Essiccamento a 20°C

Fuori polvere 1 ora circa, in profondità 16 ore.