



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.  
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822  
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

Ecofix

**CODICE ARTICOLO**  
**471**

*Primer atossico all'acqua*

INDICAZIONI GENERALI

<b>Descrizione</b>	<i>Fissativo murale ad acqua per esterni ed interni. Prodotto con materie prime atossiche a basso contenuto di sostanze volatili nocive, senza solventi, totalmente inodore. Ottima penetrazione nel supporto. Resistente agli alcali. Antimuffa. Facilita l'ancoraggio di tutti i tipi di idropitture a base acquosa, consentendo un minor assorbimento del prodotto a finire.</i>
<b>Campi d'impiego</b>	<i>Fondo isolante atossico per intonaci esterni ed in particolare su intonaci interni che devono essere trattati successivamente con idropittura ecologica "ECOPAINT" o smalti ad acqua del tipo "ECOLAC" e "KELTAN".</i>
<b>Confezioni</b>	<i>L 14 - L 5</i>
<b>Colori</b>	<i>Trasparente</i>

MODO DI IMPIEGO

<b>Applicazione</b>	<i>Applicare su intonaco maturo, pulito, asciutto, esente da polvere, parti friabili, vecchi strati di pittura non ben ancorati, macchie d'unto o umidità. Miscelare accuratamente e diluire il prodotto con il 100% d'acqua e applicare in un'unica passata. Evitare di applicare il prodotto in concentrazioni diverse da quelle indicate e su pareti gelate o assolate.</i>
<b>Tempo di lavorabilità</b>	<i>N.D.</i>
<b>Temperature di applicazione</b>	<i>Superiore ai 10° C, inferiore a 35° C ed umidità relativa inferiore al 75%.</i>
<b>Diluenti - Diluzione</b>	<i>Acqua. 100% in volume.</i>
<b>Attrezzi consigliati</b>	<i>Rullo o pennello, airless.</i>
<b>Pulizia attrezzi</b>	<i>Con acqua subito dopo l'uso.</i>
<b>Film finale</b>	<i>Trasparente opaco.</i>
<b>Essiccamento a 20°</b>	<i>4 ore circa. Ricopribile dopo 24 ore.</i>
<b>Stoccaggio</b>	<i>Conservare in recipienti originali ben chiusi lontano da fonti di calore, T &gt; 5° C. Da utilizzare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.</i>
<b>Precauzioni</b>	<i>Indossare guanti di gomma. Per applicazione a spruzzo indossare occhiali protettivi e maschera antisolvente. Arieggiare gli ambienti.</i>



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.  
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822  
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

**Ecofix**

**CODICE ARTICOLO  
471**

*Primer atossico all'acqua*

CARATTERISTICHE

Resa teorica	15mq/lit (1 mano) secondo l'assorbimento e lo spessore richiesto.
Classe di rischio	n.d.
Peso specifico	1,000 Kg/L (EN ISO 2811-1).
pH	8,5
Viscosità	Brookfield a 25°C Vel. 20 Gir 3 = 360 cps
COV	0,5 g/l
PVC	n.d.
% Solidi in volume	n.d.
Certificazione	n.d.
Lavabilità	n.d.
Brillantezza	n.d.
Adesione	n.d.
Note	n.d.

DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI

*Primer atossico all'acqua (Tipo Ecofix del Colorificio Marmoplast S.r.l.)*

**Caratteristiche generali**

*Fissativo murale ad acqua per esterni ed interni. Prodotto con materie prime atossiche a basso contenuto di sostanze volatili nocive, senza solventi, totalmente inodore. Ottima penetrazione nel supporto. Resistente agli alcali. Antimuffa. Facilita l'ancoraggio di tutti i tipi di idropitture a base acquosa, consentendo un minor assorbimento del prodotto a finire.*

**Contenuto solidi in volume**

n.d.

**Peso specifico**

1,00 Kg/L (EN ISO 2811-1)

**Aspetto della pellicola**

Trasparente opaco

**Essiccamento a 20°C**

4 ore circa. Ricopribile dopo 24 ore.