



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.  
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822  
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

Murisol

CODICE ARTICOLO  
130

Fissativo acrilico all'acqua

INDICAZIONI GENERALI

Descrizione	Primer acrilico murale all'acqua per interni ed esterni, trasparente, antifarinante, di ottima qualità, antimuffa. Resistente agli alcali. Consente un ottimo ancoraggio di idropitture e rivestimenti plastici, favorisce un minor consumo di prodotto, specie su intonaci nuovi e non trattati.
Campi d'impiego	Fondo impregnante per intonaci civili e industriali, interni ed esterni, calcestruzzo, mattoni, pietra, cartongesso, rasature a stucco.
Confezioni	L14 - L5 - L1
Colori	Trasparente
MODO DI IMPIEGO	
Applicazione	Operazione preliminare: i fondi devono essere puliti, asciutti, privi di parti friabili, vecchi strati di pittura non ben ancorati, macchie d'unto o grasso. Diluire il prodotto e applicare in unica mano con attrezzo desiderato, avendo cura di saturare bene la superficie. L'applicazione di successivi prodotti di finitura va eseguita almeno dopo 4 - 5 ore. Evitare l'applicazione in condizioni climatiche critiche: tempo piovoso, pareti gelate, forti insolazioni.
Tempo di lavorabilità	N.D.
Temperature di applicazione	Superiore ai 10° C, inferiore a 35° C ed umidità relativa dell'ambiente inferiore al 75%.
Diluenti - Diluzione	Acqua. 300% in volume (max 500%) e secondo l'assorbimento del supporto.
Attrezzi consigliati	Pennello, rullo sintetico, pistola ad aria compressa.
Pulizia attrezzi	Con acqua, subito dopo l'uso.
Film finale	Trasparente satinato.
Essiccamento a 20°	1 - 3 ore circa. Sovraverniciabile dopo 4 - 6 ore.
Stoccaggio	Conservare in recipienti originali ben chiusi lontano da fonti di calore, T > 5° C. Da utilizzare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.
Precauzioni	Indossare guanti di gomma. Per applicazione a spruzzo indossare occhiali protettivi e maschera antisolvente. Arieggiare gli ambienti.

Questo bollettino è puramente informativo e non comporta alcuna responsabilità per la Marmoplast, anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo.



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.  
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822  
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

Murisol

CODICE ARTICOLO  
130

Fissativo acrilico all'acqua

CARATTERISTICHE

Resa teorica	20 - 25 mq/lit (prodotto diluito), secondo la porosità del supporto (1 mano).
Classe di rischio	Nessuna.
Peso specifico	1,00 Kg/L
pH	9
Viscosità	Brookfield cps 4000 ± 20% Vel. 20 gir. 4
COV	2 g/l
PVC	-
% Solidi in volume	-
Certificazione	n.d.
Lavabilità	n.d.
Brillantezza	-
Adesione	n.d.
Note	n.d.

DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D APPALTO E PREVENTIVI

*Fissativo acrilico murale (Tipo Murisol del Colorificio Marmoplast S.r.l.)*

**Caratteristiche generali**

Primer acrilico murale all'acqua per interni ed esterni, trasparente, antisfarinante, di ottima qualità, antimuffa. Resistente agli alcali. Consente un ottimo ancoraggio di idropitture e rivestimenti plastici, favorisce un minor consumo di prodotto, specie su intonaci nuovi e non trattati.

**Contenuto solidi in volume**

-

**Peso specifico**

1,00 Kg/L

**Aspetto della pellicola**

Trasparente satinato.

**Essiccamento a 20°C**

1 - 3 ore circa. Sovraverniciabile dopo 4 - 6 ore.