



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

No Smoke

**CODICE ARTICOLO
469**

Primer acrilico all'acqua, antimacchia ed antinicotina

INDICAZIONI GENERALI

Descrizione	<i>Speciale fissativo murale all'acqua adatto per isolare macchie di nicotina, di umidità e fumo in genere. Buon potere isolante.</i>
Campi d impiego	<i>Primer a base acquosa per intonaci interni, macchiati da aloni di fumo e umidità. Ricopribile con l'idropittura antimacchia "IDRO TITANIA". Isola e copre ogni tipo di macchia. Applicabile su intonaci interni, cartongesso, carta da parati e tessuti per muro in fibra di vetro.</i>
Confezioni	<i>L5-L1</i>
Colori	<i>Bianco</i>
MODO DI IMPIEGO	
Applicazione	<i>Applicare su intonaco maturo, asciutto, esente da polvere, parti friabili, vecchi strati di pittura non ben ancorati. Miscelare bene il prodotto e applicare tal quale una passata. Attendere almeno 12 ore prima di applicare l'idropittura antifumo "IDRO TITANIA".</i>
Tempo di lavorabilità	<i>N.D.</i>
Temperature di applicazione	<i>Superiore ai 10° C, inferiore a 35° C ed umidità relativa dell'ambiente inferiore al 75%.</i>
Diluenti - Diluzione	<i>Acqua. Pronto all'uso.</i>
Attrezzi consigliati	<i>Rullo a pelo, pennello.</i>
Pulizia attrezzi	<i>Con acqua, subito dopo l'uso.</i>
Film finale	<i>Opaco.</i>
Essiccamento a 20°	<i>2 ore circa. Ricopribile dopo 12 ore.</i>
Stoccaggio	<i>Conservare in recipienti originali ben chiusi lontano da fonti di calore, T > 5° C. Da utilizzare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.</i>
Precauzioni	<i>Indossare guanti di gomma. Per applicazione a spruzzo indossare occhiali protettivi e maschera antisolvente. Arieggiare gli ambienti.</i>



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

No Smoke

**CODICE ARTICOLO
469**

Primer acrilico all'acqua, antimacchia ed antinicotina

CARATTERISTICHE

Resa teorica	<i>12 mq/lt per mano e secondo l'assorbimento del supporto.</i>
Classe di rischio	<i>Nessuna.</i>
Peso specifico	<i>1,10 Kg/L</i>
pH	<i>8,5</i>
Viscosità	<i>Brookfield cps 3000 ± 20% Vel. 20 gir. 5</i>
COV	<i>13 g/l</i>
PVC	<i>-</i>
% Solidi in volume	<i>34%</i>
Certificazione	<i>n.d.</i>
Lavabilità	<i>n.d.</i>
Brillantezza	<i>-</i>
Adesione	<i>n.d.</i>
Note	<i>n.d.</i>

DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D APPALTO E PREVENTIVI

Primer antifumo e antimacchia (Tipo No Smoke del Colorificio Marmoplast S.r.l.)

Caratteristiche generali

Speciale fissativo murale all'acqua adatto per isolare macchie di nicotina, di umidità e fumo in genere. Buon potere isolante.

Contenuto solidi in volume

34%

Peso specifico

1,10 Kg/L

Aspetto della pellicola

Opaco.

Essiccamento a 20°C

2 ore circa. Ricopribile dopo 12 ore.