



MARMO PAINT

**PRIMER  
RIEMPITIVO  
SILOSSANICO**

**CODICE ARTICOLO  
2010-2011**

70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.  
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822  
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

*Scheda Tecnica*

**MarmoPaint Primer Riempitivo Silossanico**

*Fondo acril-silossanico uniformante*

INDICAZIONI GENERALI

<b>Descrizione</b>	<i>Speciale fondo riempitivo pigmentato a base di dispersioni acril-silossaniche in acqua, applicabile a pennello o rullo per la preparazione di supporti prima dell'applicazione di MarmoPaint Rivesil. Indicato per uniformare le pareti che presentano microcavillature e che necessitano alta traspirabilità al vapore acqueo e resistenza al salnitro.</i>
<b>Campi d'impiego</b>	<i>Applicabile su: intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici; superfici in gesso e cartongesso; vecchie pitture e rivestimenti di natura organica o minerale, asciutti, compatti, assorbenti e coesi. Impiegabile come sottofondo per cicli minerali (calce e silicati).</i>
<b>Confezioni</b>	<i>Lt 14 - Lt 4</i>
<b>Colori</b>	<i>Bianco e colori cartella ESTERNI 2010</i>
<b>MODO DI IMPIEGO</b>	
<b>Applicazione</b>	<i>Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e maturato. Se necessario provvedere al rifacimento o al consolidamento con prodotti specifici. In presenza di muffe trattare con il risanante STEROX. Rimuovere spazzolando, oppure mediante lavaggio, le eventuali efflorescenze presenti e le parti sfoglianti di vecchie pitture. Eliminare completamente eventuali strati elevati di pitture a calce o a tempera. Asportare i depositi di polvere, smog ed altro, mediante spazzolatura. - Superfici in intonaco: livellare le irregolarità del supporto e trattare i buchi, screpolature, crepe ed avvallamenti con Superstucco per Esterni, carteggiare le stuccature ed i rappezzi con carta vetrata. Sigillare le fessurazioni con MarmoPaint Fondo Anticrepe o con sigillanti adeguati. In presenza di supporti sfarinanti, o nel caso di forte disomogenità della superficie, applicare uno strato di MarmoPaint Primer Bi-Acrl. Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e applicare uno strato di MarmoPaint Primer Riempitivo Silossanico. - Superfici in gesso e cartongesso: all'interno livellare le irregolarità del supporto e trattare i buchi, screpolature, crepe con Tuttostucco, carteggiare le stuccature ed i rappezzi con carta vetrata. Sigillare le fessurazioni con sigillanti adeguati. Eseguire eventuali rasature su intonaco con Plastuc o Superstucco per Interni. Applicare uno strato di fissativo micronizzato MarmoPaint Primer Bi-Acrl. Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e applicare uno strato di MarmoPaint Primer Riempitivo Silossanico.</i>
<b>Temperature di applicazione</b>	<i>Superiore ai 10° C, inferiore a 35° C ed umidità relativa dell'ambiente inferiore al 75%.</i>
<b>Diluenti - Diluzione</b>	<i>30% - 40 % con acqua.</i>
<b>Attrezzi consigliati</b>	<i>Pennello, rullo.</i>
<b>Pulizia attrezzi</b>	<i>Con acqua, subito dopo l'uso.</i>
<b>Film finale</b>	<i>Opaco.</i>
<b>Essiccamento a 20°</b>	<i>Fuori polvere 2 ore circa, in profondità 8 - 12 ore.</i>
<b>Stoccaggio</b>	<i>Conservare in recipienti originali ben chiusi lontano da fonti di calore, T &gt; 5° C. Da utilizzare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.</i>
<b>Precauzioni</b>	<i>Evitare l'applicazione a temperature inferiori a +5°C o superiori a +30°C e con umidità relativa superiore al 75%. Evitare l'applicazione su superfici esposte al sole e in presenza di forte vento.</i>



**MARMO**PAINT

**PRIMER  
RIEMPITIVO  
SILOSSANICO**

**CODICE ARTICOLO  
2010-2011**

70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.  
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822  
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

*Scheda Tecnica*

**MarmoPaint Primer Riempitivo Silossanico**

*Fondo acril-silossanico uniformante*

**CARATTERISTICHE**

Resa teorica	8 mq/l per mano.
Classe di rischio	Nessuna. Il prodotto è esente da sostanze nocive.
Peso specifico	1,60 Kg/L
pH	9
Viscosità	Brookfield cps 25000 ± 20% Vel. 20 gir. 6
COV	18 g/l
PVC	81%
% Solidi in volume	57%
Certificazione	n.d.
Lavabilità	Lavabilità: Abrasione ad umido circa 2.300 colpi di spazzola (diluizione 10%)(DIN 53778).
Brillantezza	n.d.
Adesione	n.d.
Note	Non utilizzare, nello stesso lavoro, produzioni del medesimo colore ma con lotti della base diversa: nel caso, premiscelare tra loro i prodotti. Prima della posa in opera del prodotto controllare sempre la conformità della tinta.

**DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI**

**Fondo acril-silossanico uniformante**

**(Tipo MarmoPaint Primer Riempitivo Silossanico del Colorificio Marmoplast S.r.l.)**

**Caratteristiche generali**

Speciale fondo riempitivo pigmentato a base di dispersioni acril-silossaniche in acqua, applicabile a pennello o rullo per la preparazione di supporti prima dell'applicazione di MarmoPaint Rivesil. Indicato per uniformare le pareti che presentano microcavillature e che necessitano alta traspirabilità al vapore acqueo e resistenza al salnitro.

**Contenuto solidi in volume**

57%

**Peso specifico**

1,6 Kg/L

**Aspetto della pellicola**

Opaco.

**Essiccamento a 20°C**

Fuori polvere 2 ore circa, in profondità 8 - 12 ore.