



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

Plastex Tinta Base

**CODICE ARTICOLO
013**

Idropittura acrilica per interni ed esterni

INDICAZIONI GENERALI

Descrizione	<i>Idropittura acrilica formulata con materie prime di ottima qualità, ad alto tenore di resina e medio PVC, idrorepellente. Ottima adesione su intonaci civili, calcestruzzo, legno, cartongesso, cartapesta. Alta resistenza agli alcali. Eccellente resistenza agli agenti atmosferici ed elevato numero di cicli di lavabilità. Ottima distendibilità e pennellabilità.</i>
Campi d'impiego	<i>Protezione e finitura decorativa di intonaci esterni, calcestruzzo a vista, legno, cartongesso, cartapesta. Colorazione in qualsiasi rapporto con idropitture e plastici murali di uso esterno ed interno.</i>
Confezioni	<i>L 2,5 - L 0,75</i>
Colori	<i>Tinte inorganiche: bianco, giallo ocra, rosso ossido, marrone, bruno, nero. Tinte organiche: giallo limone, giallo cromo, rosso fuoco, verde cromo, verde menta, arancio.</i>
MODO DI IMPIEGO	
Applicazione	<i>I supporti devono essere asciutti, privi di polvere, asportare parti friabili. Eventuali stuccature vanno eseguite all'esterno usando Superstucco per Esterni e all'interno Superstucco in polvere o Tuttostucco. Su intonaci nuovi, sfarinanti o assorbenti, applicare all'esterno una mano di primer Idro Velton, all'interno una mano di fissativo acrilico Murisol diluito con acqua dal 300% al 400%. Mescolare accuratamente il prodotto prima dell'uso. Diluire con acqua secondo le modalità sotto indicate. Applicare il prodotto in due passate distanziate di almeno 6 ore.</i>
Tempo di lavorabilità	<i>N.D.</i>
Temperature di applicazione	<i>Superiore ai 10° C, inferiore a 35° C ed umidità relativa dell'ambiente inferiore al 75%.</i>
Diluenti - Diluzione	<i>Acqua. 30% in volume.</i>
Attrezzi consigliati	<i>Pennello, rullo, apparecchiatura airless.</i>
Pulizia attrezzi	<i>Con acqua, subito dopo l'uso.</i>
Film finale	<i>Opaco.</i>
Essiccamento a 20°	<i>Fuori polvere 1 ora circa, in profondità 8 ore.</i>
Stoccaggio	<i>Conservare in recipienti originali ben chiusi lontano da fonti di calore, T > 5° C. Da utilizzare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.</i>
Precauzioni	<i>Indossare guanti di gomma. Per applicazione a spruzzo indossare occhiali protettivi e maschera antisolvente. Arieggiare gli ambienti.</i>



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

Plastex Tinta Base

**CODICE ARTICOLO
013**

Idropittura acrilica per interni ed esterni

CARATTERISTICHE

Resa teorica	6 mq/lt (2 passate).
Classe di rischio	Nessuna.
Peso specifico	1,50 Kg/L
pH	9
Viscosità	Brookfield cps 20000 ± 20% Vel. 20 gir.6
COV	30 g/l
PVC	59%
% Solidi in volume	47%
Certificazione	n.d.
Lavabilità	10.000 colpi di spazzola.
Brillantezza	-
Adesione	n.d.
Note	n.d.

DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI

Idropittura acrilica versione tinta colorata (Tipo Plastex Tinta Base del Colorificio Marmoplast S.r.l.)

Caratteristiche generali

Idropittura acrilica formulata con materie prime di ottima qualità, ad alto tenore di resina e medio PVC, idrorepellente. Ottima adesione su intonaci civili, calcestruzzo, legno, cartongesso, cartapesta. Alta resistenza agli alcali. Eccellente resistenza agli agenti atmosferici ed elevato numero di cicli di lavabilità. Ottima distendibilità e pennabilità.

Contenuto solidi in volume

47%

Peso specifico

1,50 Kg/L

Aspetto della pellicola

Opaco.

Essiccamento a 20°C

Fuori polvere 1 ora circa, in profondità 8 ore.