



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

Prima Traspirante

CODICE ARTICOLO
082E

Idropittura lavabile traspirante

INDICAZIONI GENERALI

Descrizione	Idropittura lavabile traspirante mascherante, a base di resina vinilica (APEO-FREE), supercoprente, anticondensa, ad alta resa. Ottimo titolo di bianco.
Campi d'impiego	Finitura di pareti e soffitti interni, civili e industriali, anche se soggetti a condensa, come bagni e cucine ove necessita una buona traspirabilità.
Confezioni	L 12 - L 4
Colori	Bianco.
MODO DI IMPIEGO	
Applicazione	Operazione preliminare: i fondi devono essere puliti, asciutti, privi di parti friabili, vecchi strati di pittura non ben ancorati, macchie di unto o grasso. Per intonaci nuovi, sfarinanti o pittati con prodotti non lavabili, eseguire l'imprimatura con lo speciale fissativo acrilico Murisol. Prima dell'uso mescolare accuratamente il prodotto e aggiungere gradatamente acqua nelle percentuali sotto indicate. Procedere quindi all'applicazione in due o tre passate distanziate di almeno 8 ore (e comunque sempre secondo il grado di umidità).
Tempo di lavorabilità	N.D.
Temperature di applicazione	Superiore ai 10° C, inferiore a 35° C ed umidità relativa dell'ambiente inferiore al 75%.
Diluenti - Diluzione	Acqua. 30% in volume.
Attrezzi consigliati	Plafone in setola, rullo in lana, apparecchiatura airless.
Pulizia attrezzi	Con acqua, subito dopo l'uso.
Film finale	Opaco, compatto, non sfarinante.
Essiccamento a 20°	Fuori polvere 1-2 ore circa, in profondità 8 - 12 ore.
Stoccaggio	Conservare in recipienti originali ben chiusi lontano da fonti di calore, T > 5° C. Da utilizzare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.
Precauzioni	Indossare guanti di gomma. Per applicazione a spruzzo indossare occhiali protettivi e maschera antisolvente. Arieggiare gli ambienti.



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

Prima Traspirante

CODICE ARTICOLO
082E

Idropittura lavabile traspirante

CARATTERISTICHE

Resa teorica	5 mq/lt (2 passate).
Classe di rischio	Nessuna.
Peso specifico	1,50 Kg/L
pH	9
Viscosità	Brookfield cps 20000 ±20% Vel. 20 gir. 6
COV	8 g/l.
PVC	94%
% Solidi in volume	45%
Certificazione	n.d.
Lavabilità	-
Brillantezza	-
Adesione	n.d.
Note	n.d.

DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D APPALTO E PREVENTIVI

Idropittura lavabile traspirante (Tipo Prima Traspirante del Colorificio Marmoplast S.r.l.)

Caratteristiche generali

Idropittura lavabile traspirante mascherante, a base di resina vinilica (APEO-FREE), supercoprente, anticondensa, ad alta resa. Ottimo titolo di bianco.

Contenuto solidi in volume

45%

Peso specifico

1,50 Kg/L

Aspetto della pellicola

Opaco, compatto, non sfarinante.

Essiccamento a 20°C

Fuori polvere 1-2 ore circa, in profondità 8 - 12 ore.