



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

Plastuc

**CODICE ARTICOLO
110**

Stucco in pasta per muri

INDICAZIONI GENERALI

Descrizione	<i>Stucco in pasta pronto all'uso, con buon potere riempitivo, altissima resa, ottima scorrevolezza e lavorabilità, rapida applicazione, facile carteggiabilità.</i>
Campi d'impiego	<i>Stuccatura e rasatura di intonaci interni e cartongesso.</i>
Confezioni	<i>Kg 20 - Kg 5</i>
Colori	<i>Bianco.</i>
MODO DI IMPIEGO	
Applicazione	<i>I supporti devono essere puliti, asciutti e privi di parti friabili. Su intonaci nuovi si consiglia di applicare una passata di fissativo Murisol diluito al 500% prima di procedere alla rasatura con il Plastuc. Su intonaci già pitturati, assicurarsi che la pittura esistente sia lavabile, altrimenti applicare una mano di fissativo Murisol. Su superfici molto irregolari procedere alla rasatura con il Plastuc in più strati successivi, assicurandosi che lo strato precedente sia asciutto. Stendere il Plastuc con spatola o frattone d'acciaio, fino ad ottenere una superficie perfettamente liscia e levigata. Se necessario, carteggiare per eliminare eventuali cordonature o asperità superficiali.</i>
Tempo di lavorabilità	<i>N.D.</i>
Temperature di applicazione	<i>Superiore ai 10° C, inferiore a 35° C ed umidità relativa dell'ambiente inferiore al 75%.</i>
Diluenti - Diluzione	<i>Acqua. Pronto all'uso.</i>
Attrezzi consigliati	<i>Spatola in acciaio, frattone in acciaio inox.</i>
Pulizia attrezzi	<i>Con acqua, subito dopo l'uso.</i>
Film finale	<i>Liscio, non spolverante.</i>
Essiccamento a 20°	<i>Al tatto: 1 ora circa; in profondità (a seconda dello spessore) 12 - 24 ore.</i>
Stoccaggio	<i>Conservare in recipienti originali ben chiusi lontano da fonti di calore, T > 5° C. Da utilizzare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.</i>
Precauzioni	<i>Indossare guanti di gomma. Per applicazione a spruzzo indossare occhiali protettivi e maschera antisolvente. Arieggiare gli ambienti.</i>

Questo bollettino è puramente informativo e non comporta alcuna responsabilità per la Marmoplast, anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo.



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

Plastuc

**CODICE ARTICOLO
110**

Stucco in pasta per muri

CARATTERISTICHE

Resa teorica	<i>Circa 1 - 3 mq/kg (secondo lo spessore).</i>
Classe di rischio	<i>Nessuna.</i>
Peso specifico	<i>1,72 Kg/L</i>
pH	-
Viscosità	-
COV	-
PVC	<i>96,7%</i>
% Solidi in volume	<i>67%</i>
Certificazione	<i>n.d.</i>
Lavabilità	-
Brillantezza	-
Adesione	-
Note	-

DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI

Stucco in pasta murale (Tipo Plastuc del Colorificio Marmoplast S.r.l.)

Caratteristiche generali *Stucco in pasta pronto all'uso, con buon potere riempitivo, altissima resa, ottima scorrevolezza e lavorabilità, rapida applicazione, facile carteggiabilità.*

Contenuto solidi in volume *67%*

Peso specifico *1,72 Kg/L*

Aspetto della pellicola *Liscio, non spolverante.*

Essiccamento a 20°C *Al tatto: 1 ora circa; in profondità (a seconda dello spessore) 12 - 24 ore.*