



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

Superstucco Interni

**CODICE ARTICOLO
098**

Stucco in polvere extrafine

INDICAZIONI GENERALI

Descrizione	<i>Stucco in polvere bianchissimo extrafine per interni, composto da una miscela di gesso alabastrino legante vegetale, additivi vari e sottoposto a processo di filtrazione che consente di ottenere un prodotto assolutamente raffinato e privo di scorie. Facile lavorabilità e carteggiabilità.</i>
Campi d'impiego	<i>Stuccatura e rasatura di intonaci interni. Livellamento (in interni) di vecchi rivestimenti plastici del tipo graffiato e bucciato, evitandone la rimozione.</i>
Confezioni	<i>Kg 15 - Kg 5 - Kg 1</i>
Colori	<i>Bianco.</i>
MODO DI IMPIEGO	
Applicazione	<i>Operazione preliminare: rimuovere la polvere e le parti friabili. Su supporti sfarinanti trattati con pitture a tempere o calce, applicare una passata di fissativo Murisol diluito con 300% d'acqua. In un recipiente pulito, versare una parte in volume di acqua e 2,5 parti in volume di Superstucco Interni, quindi impastare con cazzuola o meglio con frullino applicato ad un trapano elettrico. Stendere il prodotto con spatola o frattone d'acciaio, fino ad uno spessore massimo di 5 - 6 mm. Se necessario, carteggiare per eliminare eventuali cordature o asperità di superficie. Dosi esatti di idratazione: acqua kg. 1, stucco kg. 1,8.</i>
Tempo di lavorabilità	<i>2 - 3 ore circa.</i>
Temperature di applicazione	<i>Superiore ai 10° C, inferiore a 35° C ed umidità relativa dell'ambiente inferiore al 75%.</i>
Diluenti - Diluzione	<i>Acqua.</i>
Attrezzi consigliati	<i>Spatola o frattone in acciaio.</i>
Pulizia attrezzi	<i>A secco, o con acqua.</i>
Film finale	<i>Compatto.</i>
Essiccamento a 20°	<i>A seconda dello spessore (al tatto; 2 - 3 ore circa; in profondità: 12 ore, spessore 2 mm).</i>
Stoccaggio	<i>Conservare in recipienti originali ben chiusi lontano da fonti di calore, T > 5° C. Da utilizzare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.</i>
Precauzioni	<i>Indossare guanti di gomma. Per applicazione a spruzzo indossare occhiali protettivi e maschera antisolvente. Arieggiare gli ambienti.</i>

Questo bollettino è puramente informativo e non comporta alcuna responsabilità per la Marmoplast, anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo.



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

Superstucco Interni

**CODICE ARTICOLO
098**

Stucco in polvere extrafine

CARATTERISTICHE

Resa teorica	<i>Varia secondo lo spessore: 1 - 2 mq/Kg per 1 mm circa.</i>
Classe di rischio	<i>Nessuna.</i>
Peso specifico	-
pH	-
Viscosità	-
COV	-
PVC	-
% Solidi in volume	-
Certificazione	<i>n.d.</i>
Lavabilità	-
Brillantezza	-
Adesione	<i>n.d.</i>
Note	<i>n.d.</i>

DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI

Stucco in polvere (Tipo Superstucco Interni della Marmoplast S.n.c.)

Caratteristiche generali

Stucco in polvere bianchissimo extrafine per interni, composto da una miscela di gesso alabastrino legante vegetale, additivi vari e sottoposto a processo di filtrazione che consente di ottenere un prodotto assolutamente raffinato e privo di scorie. Facile lavorabilità e carteggiabilità.

Contenuto solidi in volume

-

Peso specifico

-

Aspetto della pellicola

Compatto.

Essiccamento a 20°C

A seconda dello spessore (al tatto; 2 - 3 ore circa; in profondità: 12 ore, spessore 2 mm).