



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

Tuttostucco

CODICE ARTICOLO
101

Stucco in pasta per muri e legno

INDICAZIONI GENERALI

Descrizione	<i>Stucco in pasta, autoadesivo, bianco, di alta qualità, adatto per eseguire una perfetta rasatura dei muri e del legno. Presenta ottima scorrevolezza e lavorabilità, facile carteggiabilità, resistenza all'acqua e alle muffe. Non screpola. Particolarmente adatto come fondo per lo Stucco Antico.</i>
Campi d'impiego	<i>Stuccatura e rasatura di intonaci e legno. Preparazione di fondo dello Stucco Antico.</i>
Confezioni	<i>Kg 20 - Kg 5 - Kg 1 - Kg 0,5</i>
Colori	<i>Bianco.</i>
MODO DI IMPIEGO	
Applicazione	<i>I supporti devono essere asciutti, puliti, privi di parti friabili e vecchie pitture non ben ancorate. Su superfici sfarinanti e assorbenti, applicare una mano di primer Murisol diluito dal 300% al 500%. Stendere il prodotto con spatola o frattone d'acciaio, fino ad ottenere una superficie perfettamente liscia e levigata. Se necessario, carteggiare per eliminare eventuali cordonature o asperità di superficie.</i>
Tempo di lavorabilità	<i>N.D.</i>
Temperature di applicazione	<i>Superiore ai 10° C, inferiore a 35° C ed umidità relativa dell'ambiente inferiore al 75%.</i>
Diluenti - Diluzione	<i>Acqua. Pronto all'uso.</i>
Attrezzi consigliati	<i>Spatola o frattone in acciaio.</i>
Pulizia attrezzi	<i>A secco, o con acqua.</i>
Film finale	<i>Levigato, non spolverante.</i>
Essiccamento a 20°	<i>A seconda dello spessore, fuori polvere: 1 ora circa; in profondità 12-24 ore.</i>
Stoccaggio	<i>Conservare in recipienti originali ben chiusi lontano da fonti di calore, T > 5° C. Da utilizzare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.</i>
Precauzioni	<i>Indossare guanti di gomma. Per applicazione a spruzzo indossare occhiali protettivi e maschera antisolvente. Arieggiare gli ambienti.</i>



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

Tuttostucco

CODICE ARTICOLO
101

Stucco in pasta per muri e legno

CARATTERISTICHE

Resa teorica	2- 4 mq/kg (secondo lo spessore).
Classe di rischio	Nessuna.
Peso specifico	-
pH	9
Viscosità	Brookfield a 25°C Vel. 20 Gir 7 = 14.400 cps.
COV	-
PVC	95%
% Solidi in volume	70%
Certificazione	n.d.
Lavabilità	-
Brillantezza	-
Adesione	n.d.
Note	n.d.

DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI

Stucco in pasta (Tipo Tuttostucco del Colorificio Marmoplast S.r.l.)

Caratteristiche generali

Stucco in pasta, autoadesivo, bianco, di alta qualità, adatto per eseguire una perfetta rasatura dei muri e del legno. Presenta ottima scorrevolezza e lavorabilità, facile carteggiabilità, resistenza all'acqua e alle muffe. Non screpola. Particolarmente adatto come fondo per lo Stucco Antico.

Contenuto solidi in volume

70%

Peso specifico

-

Aspetto della pellicola

Levigato, non spolverante.

Essiccamento a 20°C

A seconda dello spessore, fuori polvere: 1 ora circa; in profondità 12-24 ore.