



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

Idro Sinplastex

Pittura di fondo riempitiva

**CODICE ARTICOLO
310**

INDICAZIONI GENERALI

Descrizione	<i>Pittura di fondo ad acqua, riempitiva, opaca, per pareti e legno. Carteggiabile. Sovraverniciabile con idropitture e smalti ad acqua. Ottimo grado di finitura. Ottima copertura. Eccellente adesione. Facilita l'ancoraggio della vernice applicata successivamente.</i>
Campi d'impiego	<i>Idro Sinplastex è ideale come fondo per la preparazione di superfici in legno, masonite, compensato, intonaco. Consente un ottimo ancoraggio delle idrovernici di finitura applicate successivamente e un ottimo grado di finitura.</i>
Confezioni	<i>L 2,5 - L 0,75</i>
Colori	<i>Liquido bianco</i>

MODO DI IMPIEGO

Applicazione	<i>I supporti devono puliti, asciutti, privi di parti friabili, efflorescenze, vecchi strati di vernici non ben ancorati, macchie d'unto o grasso. Mescolare bene il prodotto prima dell'uso e diluirlo con acqua. Applicare 2 passate con attrezzo desiderato in due passate distanziate di 8 ore. Sovraverniciabile con smalti ad acqua ed idropitture.</i>
Tempo di lavorabilità	<i>N.D.</i>
Temperature di applicazione	<i>Superiore ai 5° C, inferiore a 35° C ed umidità relativa inferiore al 75%.</i>
Diluenti - Diluzione	<i>Acqua potabile.</i>
Attrezzi consigliati	<i>Rullo, pennello, airless.</i>
Pulizia attrezzi	<i>Con acqua, subito dopo l'uso.</i>
Film finale	<i>Opaco.</i>
Essiccamento a 20°	<i>1 ora fuori polvere, 2 ore al tatto, sovraverniciabile dopo 12 ore.</i>
Stoccaggio	<i>Conservare in recipienti originali ben chiusi lontano da fonti di calore, T > 5° C. Da utilizzare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.</i>
Precauzioni	<i>Indossare guanti di gomma. Per applicazione a spruzzo indossare occhiali protettivi e maschera antisolvente. Arieggiare gli ambienti. Tenere lontano dalla portate dei bambini.</i>



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.
 Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822
 www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

Idro Sinplastex

Pittura di fondo riempitiva

**CODICE ARTICOLO
310**

CARATTERISTICHE

Resa teorica	10 mq/L per mano.
Classe di rischio	Nessuna.
Peso specifico	1,55 Kg/L
pH	8,5
Viscosità	Brookfield a 20° C Vel. 20 Gir 6 = 18000 mPas ± 10%
COV	13 g/l
PVC	n.d.
% Solidi in volume	60%
Certificazione	n.d.
Lavabilità	n.d.
Brillantezza	n.d.
Adesione	n.d.
Note	n.d.

DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI

Pittura di fondo riempitiva (Idro Sinplastex del Colorificio Marmoplast S.r.l.)

Caratteristiche generali

Ideale come fondo per la preparazione di superfici in legno, masonite, compensato, intonaco. Consente un ottimo ancoraggio delle idrovernici di finitura applicate successivamente e un ottimo grado di finitura.

Contenuto solidi in volume

60%

Peso specifico

1,55 Kg/L

Aspetto della pellicola

Opaco.

Essiccamento a 20°C

1 ora fuori polvere, 2 ore al tatto, sovraverniciabile dopo 12 ore.