



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

Naif Fondo

CODICE ARTICOLO
277

Fondo per Naif finitura

INDICAZIONI GENERALI

Descrizione	<i>Idropittura a base di resina acrilica in emulsione acquosa, traspirante, lavabile, inodore. Perfettamente permeabile all'acqua viene impiegata su pareti interne ed esterne dove è richiesta una buona traspiranza dei muri.</i>
Campi d'impiego	<i>Idropittura protettiva e di fondo di pareti e supporti che devono essere successivamente decorati con Naif Finitura. E' applicabile su intonaci interni ed esterni, cartongesso, legno e suoi derivati.</i>
Confezioni	<i>L 4</i>
Colori	<i>Bianco</i>
MODO DI IMPIEGO	
Applicazione	<i>Applicare su fondo pulito, asciutto, privo di parti friabili, efflorescenze, macchie d'unto e grasso. Su intonaci nuovi, sfarinanti o rasati con stucco, si consiglia di applicare una mano di primer Murisol diluito con circa il 300% d'acqua. Mescolare bene il prodotto prima dell'uso. Diluire con acqua e applicare 2 mani distanziate di almeno 8 ore. Sopraverniciabile con Naif Finitura dopo 12 ore circa (rifer. a 25°C).</i>
Tempo di lavorabilità	<i>N.D.</i>
Temperature di applicazione	<i>Superiore ai 10° C, inferiore a 35° C ed umidità relativa dell'ambiente inferiore al 75%.</i>
Diluenti - Diluzione	<i>Acqua. 30% in volume.</i>
Attrezzi consigliati	<i>Pennello, rullo, airless.</i>
Pulizia attrezzi	<i>Con acqua, subito dopo l'uso.</i>
Film finale	<i>Opaco bianco, leggermente ruvido.</i>
Essiccamento a 20°	<i>2 ore fuori tatto, sovraverniciabile dopo 8 - 12 ore.</i>
Stoccaggio	<i>Conservare in recipienti originali ben chiusi lontano da fonti di calore, T > 5° C. Da utilizzare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.</i>
Precauzioni	<i>Indossare guanti di gomma. Per applicazione a spruzzo indossare occhiali protettivi e maschera antisolvente. Arieggiare gli ambienti.</i>



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.
 Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822
 www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

Naif Fondo

CODICE ARTICOLO
277

Fondo per Naif finitura

CARATTERISTICHE

Resa teorica	<i>Circa 7 mq/lt (2 passate).</i>
Classe di rischio	<i>Nessuna. Il prodotto è esente da sostanze nocive.</i>
Peso specifico	<i>1,50 Kg/L</i>
pH	<i>8,5</i>
Viscosità	<i>Brookfield a 25° C VEL. 20 Gir. 5 = 7.000 cps.</i>
COV	<i>17 g/l</i>
PVC	-
% Solidi in volume	<i>50%</i>
Certificazione	<i>n.d.</i>
Lavabilità	<i>n.d.</i>
Brillantezza	-
Adesione	<i>n.d.</i>
Note	<i>n.d.</i>

DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI

Fondo per Naif Finitura (Tipo Naif Fondo del Colorificio Marmoplast S.r.l.)

Caratteristiche generali	<i>Idropittura protettiva e di fondo di pareti e supporti che devono essere successivamente decorati con Naif Finitura. E' applicabile su intonaci interni ed esterni, cartongesso, legno e suoi derivati.</i>
Contenuto solidi in volume	<i>50%</i>
Peso specifico	<i>1,50 Kg/L</i>
Aspetto della pellicola	<i>Opaco bianco, leggermente ruvido.</i>
Essiccamento a 20°C	<i>2 ore fuori tatto, sovraverniciabile dopo 8 - 12 ore.</i>