



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.  
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822  
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

**Spartitraffico**

**CODICE ARTICOLO  
314**

*Pittura rinfrangente per segnaletica orizzontale a base acrilica di tipo premiscelato*

INDICAZIONI GENERALI

<b>Descrizione</b>	<p>La pittura Spartitraffico prodotta dal Colorificio Marmoplast è a base di resine acriliche purissime, biossido di titanio, cariche selezionate, perline di vetro ad alta retroriflessione ed additivi di alto pregio. Le pitture spartitraffico acriliche si distinguono da quelle tradizionali a base di legante alchidico-clorocaucchiù per la maggiore resistenza all'abrasione, superiore adesione e più elevata resistenza al degrado causato dall'aumentato traffico e dalle mutate condizioni di inquinamento climatico; nettamente migliore è la bianchezza e la resistenza all'ingiallimento.</p> <p>La pittura Spartitraffico è stata formulata tenendo conto della direttiva del Ministero LL. PP. del 24/10/2000 pubblicata sulla G.U. N° 301 del 28/12/2000, che ha recepito la normativa Europea UNI EN 1436:1998. In ossequio ai dettami di tale normativa i prodotti utilizzati per la segnaletica stradale orizzontale devono garantire performance minime di colore, luminanza, retroriflessione, riflessione della luce diurna e notturna e resistenza allo slittamento: Pittura Spartitraffico è stata testata nei laboratori GFC Chimica di Ferrara evidenziando valori rispondenti alla classe di merito prevista dalla norma.</p> <p>Numerose prove effettuate sul campo hanno mostrato che la pittura Spartitraffico prodotta dal Colorificio Marmoplast garantisce performance di eccellenza anche con applicazione su asfalto e cemento (così come detta la succitata UNI EN 1436:1998); poiché tali valutazioni mutano in ragione della diversa tipologia di supporto è necessario che le amministrazioni, eventualmente interessate, effettuino test direttamente sulle strade in loro gestione. Marmoplast, per contro, può fornire copia del rapporto di prova n° 42 del 21/12/2001 rilasciato da GFC Chimica.</p>
<b>Campi d impiego</b>	<p>La pittura Spartitraffico può essere applicata in strade urbane ed extraurbane, strade a traffico molto intenso, superstrade ed autostrade. La miscela di solvente è stata scelta per garantire un buon essiccamento ed evitare la rimozione del catrame con conseguente annerimento del prodotto.</p>
<b>Confezioni</b>	L 14 - L 4
<b>Colori</b>	Bianco, Giallo RAL 1003, a richiesta: rosso RAL 3009 - blu RAL 5015 - verde RAL 6002.
<b>MODO DI IMPIEGO</b>	
<b>Applicazione</b>	<p>Evitare di applicare su supporti molto umidi ed in fase di distacco. Evitare l'applicazione durante periodi piovosi o su strade bagnate. E' sconsigliato applicare la pittura Spartitraffico in presenza di temperature molto rigide. Mescolare bene il prodotto prima dell'uso e diluire con il diluente nitro antinebbia.</p>
<b>Tempo di lavorabilità</b>	N.D.
<b>Temperature di applicazione</b>	Superiore ai 10° C, inferiore a 35° C ed umidità relativa dell'ambiente inferiore al 75%.
<b>Diluenti - Diluzione</b>	Diluente nitro antinebbia. 10% - 20% in volume.
<b>Attrezzi consigliati</b>	Airless, rullo.
<b>Pulizia attrezzi</b>	Con diluente subito dopo l'uso.
<b>Film finale</b>	Rinfrangente.
<b>Essiccamento a 20°</b>	Fuori polvere 10 minuti, in profondità 30 minuti.
<b>Stoccaggio</b>	Conservare in recipienti originali ben chiusi lontano da fonti di calore, T > 5° C. Da utilizzare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.
<b>Precauzioni</b>	Indossare guanti di gomma. Per applicazione a spruzzo indossare occhiali protettivi e maschera antisolvente. Arieggiare gli ambienti.



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.  
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822  
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

*Scheda Tecnica*

**Spartitraffico**

**CODICE ARTICOLO  
314**

*Pittura rinfrangente per segnaletica orizzontale a base acrilica di tipo premiscelato*

**CARATTERISTICHE**

Resa teorica	18 - 25 metri lineari per litro oppure 3 mq/l circa.
Classe di rischio	Infiammabile. Nocivo per ingestione ed inalazione.
Peso specifico	1,60 Kg/L ± 0,1 Kg/L
pH	-
Viscosità	-
COV	-
PVC	56%
% Solidi in volume	59%
Certificazione	Rapporto di prova n° 42 del 21/12/2001 rilasciato da GFC Chimica (Ferrara).
Lavabilità	-
Brillantezza	opaca.
Adesione	n.d.
Note	n.d.

**DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D APPALTO E PREVENTIVI**

***Pittura rinfrangente per segnaletica orizzontale (Tipo Spartitraffico del Colorificio Marmoplast S.r.l.)***

**Caratteristiche generali**

*La pittura Spartitraffico prodotta dal colorificio Marmoplast è a base di resine acriliche purissime, biossido di titanio, cariche selezionate, perline di vetro ad alta retroriflessione ed additivi di alto pregio. Le pitture spartitraffico acriliche si distinguono da quelle tradizionali a base di legante alchidico-clorocaucciù per la maggiore resistenza all'abrasione, superiore adesione e più elevata resistenza al degrado causato dall'aumentato traffico e dalle mutate condizioni di inquinamento climatico; nettamente migliore è la*

**Contenuto solidi in volume**

59%

**Peso specifico**

1,60 Kg/L

**Aspetto della pellicola**

Rinfrangente

**Essiccamento a 20°C**

Fuori polvere 10 minuti, in profondità 30 minuti.