



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

Flatting Extra

**CODICE ARTICOLO
188**

Vernice lucida trasparente per legno

INDICAZIONI GENERALI

Descrizione	<i>Vernice protettiva per legno dalle elevate proprietà, la cui formula comprende una resina alchidica ad alto solido, che esalta notevolmente la qualità della vernice ottimizzando le doti di resistenza agli influssi atmosferici, brillantezza, adesione, essiccamento, non ingiallimento e tenacità. Contiene un preservante biocida del legno ed è priva di composti del piombo.</i>
Campi d impiego	<i>Finitura e protezione del legno esposto all'esterno (tipicamente infissi).</i>
Confezioni	<i>Lt. 0,75 - Lt. 0,375</i>
Colori	<i>Trasparente. Colori di cartella.</i>

MODO DI IMPIEGO

Applicazione	<i>Operazione preliminare: i fondi devono essere puliti, asciutti, privi di efflorescenze, vecchi strati di vernice non ben ancorati, macchie d'unto e grasso. Carteggiare per favorire l'ancoraggio dello strato di vernice. Applicare una mano di Woodprot SI, diluire e applicare a pennello in strati, una o più passate di Flatting extra.</i>
Tempo di lavorabilità	<i>N.D.</i>
Temperature di applicazione	<i>Superiore ai 10° C, inferiore a 35° C ed umidità relativa inferiore al 75%.</i>
Diluenti - Diluzione	<i>Pronto all'uso.</i>
Attrezzi consigliati	<i>Pennello, rullo a pelo, apparecchiatura airless.</i>
Pulizia attrezzi	<i>Con diluente subito dopo l'uso.</i>
Film finale	<i>Lucido.</i>
Essiccamento a 20°	<i>Fuori polvere 4 ore, 24 ore in profondità. Sovraverniciabile dopo 24 ore.</i>
Stoccaggio	<i>Conservare in recipienti originali ben chiusi lontano da fonti di calore, T > 5° C. Da utilizzare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.</i>
Precauzioni	<i>Indossare guanti di gomma. Per applicazione a spruzzo indossare occhiali protettivi e maschera antisolvente. Arieggiare gli ambienti.</i>



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

Flatting Extra

**CODICE ARTICOLO
188**

Vernice lucida trasparente per legno

CARATTERISTICHE

Resa teorica	8 mq/lt (1 mano) secondo l'assorbimento e lo spessore richiesto.
Classe di rischio	Infiammabile.
Peso specifico	0,96 Kg/L
pH	-
Viscosità	Brookfield cps 1500 ± 20% Vel. 20 gir.3
COV	375 g/l
PVC	-
% Solidi in volume	62%
Certificazione	n.d.
Lavabilità	n.d.
Brillantezza	-
Adesione	n.d.
Note	-

DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D APPALTO E PREVENTIVI

Vernice lucida trasparente per legno (Tipo Flatting Extra del Colorificio Marmoplast S.r.l.)

Caratteristiche generali

Vernice protettiva per legno dalle elevate proprietà, la cui formula comprende una resina alchidica ad alto solido, che esalta notevolmente la qualità della vernice ottimizzando le doti di resistenza agli influssi atmosferici, brillantezza, adesione, essiccamento, non ingiallimento e tenacità. Contiene un preservante biocida del legno ed è priva di composti del piombo.

Contenuto solidi in volume

62%

Peso specifico

0,96Kg/L

Aspetto della pellicola

Lucido.

Essiccamento a 20°C

Fuori polvere 4 ore, 24 ore in profondità. Sovraverniciabile dopo 24 ore.