



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

Woodprot HI

CODICE ARTICOLO
300

Impregnante per legno a base acrilica in acqua ad effetto mordenzante

INDICAZIONI GENERALI

Descrizione	<ol style="list-style-type: none"> 1. Enfatizza e nobilita le venature del legno. 2. Elevata resistenza alle intemperie e ai raggi UV. 3. Regolatore di umidità, idrorepellente. 4. Elastico. 5. Inodore.
Campi d'impiego	<p>Impregnante satinato per legno all'acqua a base di resina acrilica e pigmenti selezionati. Semitrasparente a effetto mordenzante. Per interni ed esterni. Può essere utilizzato come sistema unico multi mano a finire oppure come primer impregnante da finire con Woodprot HF.</p>
Confezioni	L 2,5 - L 0,75
Colori	Trasparente e colorato.
MODO DI IMPIEGO	
Applicazione	<p><u>Superficie nuova:</u> A) Preparazione: 1. Sgrassare; 2. Carteggiare; 3. Applicare una mano di Woodprot HI. B) Finitura: 2 mani a finire di Woodprot HF.</p> <p><u>Superficie vecchia o già trattata:</u> A) Preparazione: 1. Sgrassare; 2. Carteggiare e rimuovere i vecchi strati di vernice non aderenti; 3. Una mano di Woodprot HI. B) Finitura: 2 mani a finire di Woodprot HF.</p>
Tempo di lavorabilità	N.D.
Temperature di applicazione	Superiore ai 10° C, inferiore a 35° C ed umidità relativa dell'ambiente inferiore al 75%.
Diluenti - Diluzione	Acqua. Pronto all'uso.
Attrezzi consigliati	Pennello, rullo, tampone.
Pulizia attrezzi	Con acqua subito dopo l'uso.
Film finale	Satinato.
Essiccamento a 20°	Fuori polvere dopo 2 ore; sovraverniciabile dopo 12 ore,
Stoccaggio	Conservare in recipienti originali ben chiusi lontano da fonti di calore, T > 5° C. Da utilizzare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.
Precauzioni	Indossare guanti di gomma. Per applicazione a spruzzo indossare occhiali protettivi e maschera antisolvente. Arieggiare gli ambienti.



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

Woodprot HI

**CODICE ARTICOLO
300**

Impregnante per legno a base acrilica in acqua ad effetto mordenzante

CARATTERISTICHE

Resa teorica	10 - 12 mq/lt circa (1 mano).
Classe di rischio	Nessuna.
Peso specifico	1,00 Kg/l (EN ISO 2811-1)
pH	8,5
Viscosità	Brookfield cps 150 ± 5% Vel. 100 gir. 2
COV	20 g/l.
PVC	-
% Solidi in volume	26%
Certificazione	n.d.
Lavabilità	-
Brillantezza	-
Adesione	n.d.
Note	Miscelare accuratamente prima dell'uso.

DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI

Impregnante per legno all'acqua (Tipo Woodprot HI del Colorificio Marmoplast S.r.l.)

Caratteristiche generali

Impregnante satinato per legno all'acqua a base di resina acrilica e pigmenti selezionati. Semitrasparente a effetto mordenzante. Per interni ed esterni. Può essere utilizzato come sistema unico multi mano a finire oppure come primer impregnante da finire con Woodprot HF.

Contenuto solidi in volume

26%

Peso specifico

1,00 Kg/l (EN ISO 2811-1)

Aspetto della pellicola

Satinato.

Essiccamento a 20°C

Fuori polvere dopo 2 ore; sovraverniciabile dopo 12 ore,