



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

Pavim AU

CODICE ARTICOLO
312

Vernice acrilica-uretanica per pavimenti

INDICAZIONI GENERALI

Descrizione	Vernice acrilica-uretanica monocomponente autoreticolante ad acqua per pavimentazioni interni ed esterni. Prodotto di facile applicazione a rullo o pennello, buona resistenza all'abrasione ed al graffio, ottima copertura, facilmente lavabile, inodore, esente da solventi e rapido nell'essiccazione.
Campi d'impiego	Pavimentazioni in cemento di magazzini, box, locali commerciali, cantine. Pavimentazioni esterne in cemento a traffico limitato.
Confezioni	L 12 - 4
Colori	Tinte RAL - NCS.
MODO DI IMPIEGO	
Applicazione	<p><u>PAVIMENTO NUOVO</u> Operazione preliminare: è importante che i pavimenti da trattare siano puliti, asciutti, privi di umidità di risalita capillare dal sottofondo, privi di parti friabili, macchie di unto e grasso. Prima dell'applicazione assicurarsi che il pavimento in cemento sia perfettamente stagionato (60 giorni circa dal getto), privo di sostanze distaccanti (oli, cere, siliconi) che possono interferire con l'adesione della resina. Il lattime di cemento, se presente sulla superficie da trattare, dovrà essere asportato mediante azione meccanica e successivo lavaggio con una soluzione acquosa di EPOXITE CLEANER nel rapporto 1:10. Eventuali fessure dovranno essere riparate mediante EPOXITE STUCCO, mentre, se necessario, la riparazione di porzioni di calcestruzzo degradato dovrà essere eseguita con malte cementizie preparate con KOLLACEM. Applicare 1 mano di primer PAVIM PRIMER. Dopo 12 ore applicare la prima mano di PAVIM AU (miscelare accuratamente il prodotto e dopo diluirlo con acqua). Attendere 8 ore (temp. 20°C) prima di procedere alla stesura della seconda mano. Per pavimentazioni soggette a traffico intenso si consiglia di applicare una terza mano di PAVIM AU, in modo da avere uno strato più spesso e resistente di vernice.</p> <p><u>PAVIMENTO VERNICIATO</u> Eliminare gli strati di vecchia vernice non ben ancorata, carteggiare bene tutta la superficie, stuccare eventuali rotture e imperfezioni del pavimento con idonea malta cementizia. Lavare con cura il pavimento con acqua e detergente in modo da eliminare ogni residuo di polvere, grasso o altro. Risciacquare abbondantemente con acqua e lasciare asciugare il tempo necessario. Applicare 1 mano di primer PAVIM PRIMER. Dopo 12 ore applicare la prima mano di PAVIM AU. Attendere 8 ore (temp. 20°C) prima di procedere alla stesura della seconda mano. Per pavimentazioni soggette a traffico intenso si consiglia di applicare una terza mano di PAVIM AU, in modo da avere uno strato più spesso e resistente di vernice.</p>
Tempo di lavorabilità	N.D.
Temperature di applicazione	Superiore ai 10° C, inferiore a 35° C ed umidità relativa dell'ambiente inferiore al 75%.
Diluenti - Diluzione	Acqua. 1° mano e mani successive 10% d'acqua.
Attrezzi consigliati	Rullo o pennello, airless.
Pulizia attrezzi	Con acqua, subito dopo l'uso.
Film finale	Satinato.
Essiccamento a 20°	Fuori polvere 2 ore circa, peditabile dopo 48 ore, secco in profondità 4 giorni. Reticolazione completa 14 giorni.
Stoccaggio	Conservare in recipienti originali ben chiusi lontano da fonti di calore, T > 5° C. Da utilizzare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.
Precauzioni	Indossare guanti di gomma. Per applicazione a spruzzo indossare occhiali protettivi e maschera antisolvente. Arieggiare gli ambienti.



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

Pavim AU

CODICE ARTICOLO
312

Vernice acrilica-uretanica per pavimenti

CARATTERISTICHE

Resa teorica	9 mq/lt (1 passata).
Classe di rischio	Nessuna. Il prodotto è esente da sostanze nocive.
Peso specifico	1,2 Kg/L
pH	8,5 ± 0,5
Viscosità	Brookfield cps 3000 ± 20 Vel. 20 gir.4
COV	40 g/l
PVC	32%
% Solidi in volume	32%
Certificazione	n.d.
Lavabilità	n.d.
Brillantezza	10° Gloss
Adesione	n.d.
Note	n.d.

DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D APPALTO E PREVENTIVI

Vernice acrilico-uretanica monocomponente per pavimenti (Tipo Pavim AU del Colorificio Marmoplast S.r.l.)

Caratteristiche generali	<i>Vernice acrilica monocomponente autoreticolante ad acqua per pavimentazioni interni ed esterni. Prodotto di facile applicazione a rullo o pennello, buona resistenza all'abrasione ed al graffio, ottima copertura, facilmente lavabile, inodore, esente da solventi e rapido nell'essiccazione.</i>
Contenuto solidi in volume	32%
Peso specifico	1,2 Kg/L
Aspetto della pellicola	<i>Satinato.</i>
Essiccamento a 20°C	<i>Fuori polvere 2 ore circa, pedonabile dopo 24 ore, secco in profondità 4 giorni. Reticolazione completa 14 giorni.</i>