



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

Primexan

CODICE ARTICOLO
427

Fissativo promotore di adesione

INDICAZIONI GENERALI

Descrizione	<i>Primexan promuove e migliora l'adesione di vernici e smalti su numerose superfici quali vetro, alluminio, acciaio, materie plastiche e carta. Essicca a temperatura ambiente, ha un basso assorbimento d'acqua, eccellente tenacità.</i>
Campi d'impiego	<i>Fondo ancorante su vari supporti quali: vetro, acciaio, ceramica, ottone.</i>
Confezioni	<i>L5-L1</i>
Colori	<i>Rosa</i>

MODO DI IMPIEGO

Applicazione	<i>I fondi devono essere ben puliti, asciutti, privi di parti friabili, vecchi strati di vernice non ben ancorati, macchie d'unto e grasso. Applicare una passata del prodotto tal quale con attrezzo desiderato.</i>
Tempo di lavorabilità	<i>N.D.</i>
Temperature di applicazione	<i>Superiore ai 10° C, inferiore a 35° C ed umidità relativa inferiore al 75%.</i>
Diluenti - Diluzione	<i>Alcool etilico denaturato. Pronto all'uso.</i>
Attrezzi consigliati	<i>Rullo o pennello, airless.</i>
Pulizia attrezzi	<i>Con diluente sintetico od alcool etilico denaturato, subito dopo l'uso.</i>
Film finale	<i>Trasparente.</i>
Essiccamento a 20°	<i>15 minuti fuori tatto. Sovraverniciabile con smalto dopo 20-30 minuti dall'applicazione del Primexan.</i>
Stoccaggio	<i>Conservare in recipienti originali ben chiusi lontano da fonti di calore, T > 5° C. Da utilizzare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.</i>
Precauzioni	<i>Indossare guanti di gomma. Per applicazione a spruzzo indossare occhiali protettivi e maschera antisolvente. Arieggiare gli ambienti.</i>



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

Primexan

CODICE ARTICOLO
427

Fissativo promotore di adesione

CARATTERISTICHE

Resa teorica	8 mq/lit (1 mano).
Classe di rischio	Infiammabile. Irritante. Nocivo per ingestione e inalazione. Evitare il contatto con gli occhi.
Peso specifico	1,01 Kg/Lt (DIN 53217).
pH	10,5
Viscosità	-
COV	non disponibile - uso professionale.
PVC	n.d.
% Solidi in volume	n.d.
Certificazione	n.d.
Lavabilità	n.d.
Brillantezza	n.d.
Adesione	n.d.
Note	n.d.

DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI

Fissativo promotore di adesione (Tipo Primexan del Colorificio Marmoplast S.r.l.)

Caratteristiche generali

Primexan promuove e migliora l'adesione di vernici e smalti su numerose superfici quali vetro, alluminio, acciaio, materie plastiche e carta. Essicca a temperatura ambiente, ha un basso assorbimento d'acqua, eccellente tenacità.

Contenuto solidi in volume

-

Peso specifico

1,01 Kg/Lt (DIN 53217).

Aspetto della pellicola

Trasparente.

Essiccamento a 20°C

15 minuti fuori tatto. Sovravernciabile con smalto dopo 20-30 minuti dall'applicazione del Primexan.